



TECNO BETON S.r.l.

CONGLOMERATI CEMENTIZI
E BITUMINOSI
ESTRAZIONE INERTI

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. AG-1

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9
Marzo 2011
Regolamento Delegato 574/2014

Cod.Modulo Mod-102 Rev 02

1. Codice di Identificazione unico del prodotto: **5** nome commerciale: **Pietrisco Basalto 30/60**

2. Uso previsto: **Produzione di Conglomerati Bituminosi per usi stradali e/o aeroportuali. Norma UNI EN 13450**

3. Fabbricante: **TECNO BETON S.R.L.**

Sede Legale: **Via Gabriele D'Annunzio 54, 80070 Bacoli (NA)**

Sede Operativa: **SS 430 Km 16,200 Rocca D'Evandro (CE)**

Comparto di Estrazione: **C07CE_01 loc. Acquamara**

4. Mandatario: **N/A**

5. Sistema di Valutazione delle Prestazioni: **2+**

6-a Norma Armonizzata: **UNI EN 13450**

Organismo notificato n. **1370 Bureau Veritas Italia S.p.a.** Sede Legale: **Via Miramare 15, 20126 Milano - Italy**

6-b Valutazione Tecnica Europea: **Prodotto non soggetto a valutazione tecnica europea**

7. Prestazioni Dichiarate

Caratteristica	Prestazione	Norma Armonizzata
Designazione Granulometrica d/D	31.5/50	UNI EN 13450
Contenuto di fini UNI EN 933/1	A	UNI EN 13450
Durabilità degli agenti atmosferici	NPD	UNI EN 13450
Granulometria UNI EN 933/1	A	UNI EN 13450
Indice di forma UNI EN 933/4	SI - 10	UNI EN 13450
Lunghezza delle Particelle UNI EN 13450 Punto 6 .7	A	UNI EN 13450
Massa volumica del granulo ssa UNI EN 1097/6	2,61 Mg/m ³ ± 0,05	UNI EN 13450
Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso UNI EN 1367/2	2,4 % ± 0,04	UNI EN 13450
Resistenza all'usura – Micro Deval UNI EN 1097/1	Mderb- 11	UNI EN 13450
Resistenza alla Frammentazione – Los Angeles UNI EN 1097/2	Larb- 12	UNI EN 13450
Sonnenbrand del Basalto inteso come aumento del valore d'urto dopo l'ebollizione. UNI EN 1367/3	3	UNI EN 13450

Emissione Radioattività	Fondo 30 c.p.m; Valore determinato 70 c.p.m.
Rilascio di altre sostanze pericolose	Nessuna
Rilascio di Idrocarburi Poliaromatici	Al di sotto dei valori rilevabili
Rilascio di Metalli Pesanti	CC, Cr, Hg, Zn e Pb: Al di sotto dei valori rilevabili; Mn 0,01 mg/kg

Apertura Setaccio	22.4	31.50	40.00	50.00	63.00	80.00
Passante %	0,1	7,4	55,8	94,1	100,0	100,0

8. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9, sulla base dei risultati di cui al prodotto tipo del **gio 21 lug 16**. La costanza delle prestazioni è verificata con la periodicità del programma delle prove adottato in conformità alle norme tecniche armonizzate applicabili.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.