



TECNO BETON S.r.l.

CONGLOMERATI CEMENTIZI
E BITUMINOSI
ESTRAZIONE INERTI

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. AG-5

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9
Marzo 2011
Regolamento Delegato 574/2014

Cod.Modulo Mod-102 Rev 02

1. Codice di Identificazione unico del prodotto: **4** nome commerciale: **Pietrisco Basaltico 3/6**

2. Uso previsto: **Produzione di Conglomerati Bituminosi per usi stradali e/o aeroportuali. Norma UNI EN 13043**

3. Fabbricante: **TECNO BETON S.R.L.**
Sede Legale: **Via Gabriele D'Annunzio 54, 80070 Bacoli (NA)**
Sede Operativa: **SS 430 Km 16,200 Rocca D'Evandro (CE)**
Comparto di Estrazione: **C07CE_01 loc. Acquamara**

4. Mandatario: **N/A**

5. Sistema di Valutazione delle Prestazioni: **2+**

6-a Norma Armonizzata: **UNI EN 13043**

Organismo notificato n. **1370 Bureau Veritas Italia S.p.a.** Sede Legale: **Via Miramare 15, 20126 Milano - Italy**

6-b Valutazione Tecnica Europea: **Prodotto non soggetto a valutazione tecnica europea**

7. Prestazioni Dichiarate

Caratteristica	Prestazione	Norma Armonizzata
Designazione Granulometrica d/D	2/6.3	UNI EN 13043
Affinità ai leganti bituminosi UNI EN 12697/11	>= 96	UNI EN 13043
Contenuto di fini UNI EN 933/1	f-2	UNI EN 13043
Durabilità a pneumatici chiodati UNI EN 1097/9	NPD	UNI EN 13043
Durabilità agli agenti atmosferici	NPD	UNI EN 13043
Durabilità allo shock termico UNI EN 1367/5	<= 1.5 %	UNI EN 13043
Granulometria UNI EN 933/1	Gc90/15	UNI EN 13043
Indice di appiattimento UNI EN 933/3	FI-15	UNI EN 13043
Indice di forma UNI EN 933/4	SI-15	UNI EN 13043
Lunghezza delle Particelle UNI EN 13450 Punto 6.7	NPD	UNI EN 13043
Massa volumica del granulo ssa UNI EN 1097/6	2,68 Mg/m ³ ± 0,05	UNI EN 13043
Percentuale di Superfici Frantumate negli aggregati UNI 933/5	C90/1	UNI EN 13043
Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso UNI EN 1367/1	F-1	UNI EN 13043
Resistenza al gelo/disgelo dell'aggregato grosso UNI EN 1367/2	NPD	UNI EN 13043
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati UNI EN 1097/9	NPD	UNI EN 13043
Resistenza all'Urto UNI EN 1097/2	NPD	UNI EN 13043
Resistenza all'usura - Micro Deval UNI EN 1097/1	Mde-15	UNI EN 13043
Resistenza alla Abrasione UNI EN 1097/8	AAV-15	UNI EN 13043
Resistenza alla Frammentazione - Los Angeles UNI EN 1097/2	LA-15	UNI EN 13043
Resistenza alla Levigabilità UNI EN 1097/8	PSV-56	UNI EN 13043
Shock termico UNI EN 1367/5	<= 1,5 %	UNI EN 13043
Sonnenbrand del Basalto inteso come aumento del valore d'urto dopo l'ebollizione. UNI EN 1367/3	SBLa	UNI EN 13043
Spigolosità dell'aggregato fine UNI EN 933/6	NPD	UNI EN 13043
Stabilità di Volume - Ritiro per Essiccazione UNI 1367/4	NPD	UNI EN 13043
Emissione Radioattività	Fondo 30 c.p.m; Valore determinato 70 c.p.m.	
Rilascio di altre sostanze pericolose	Nessuna	
Rilascio di Idrocarburi Poliaromatici	Al di sotto dei valori rilevabili	
Rilascio di Metalli Pesanti	CC, Cr, Hg, Zn e Pb: Al di sotto dei valori rilevabili Mn 0,01 mg/kg	

Granulometria Tipica calcolata nel periodo dal 15/07/2008

Apertura Setaccio	0,5	1	2	4	5,6	6,3
Passante %	0,4	4,6	12,3	43,1	97,6	98,9

G25/15

8. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9, sulla base dei risultati di cui al prodotto tipo del **gio 21 lug 16**. La costanza delle prestazioni è verificata con la periodicità del programma delle prove adottato in conformità alle norme tecniche armonizzate applicabili.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Bacoli Martedì 6 Giugno 2023